

# ECUADOR

FABRIC

## Technical Specifications / Specifiche tecniche

<b>Roll Width</b> Larghezza	<b>140 cm (+/-3%)</b>	
<b>Roll Length (average)</b> Lunghezza (media)	<b>40 / 50 m</b>	
<b>Composition</b> Composizione	<b>100% Polypropylene</b>	
<b>Weight</b> Peso	<b>490 g/lm (+/-5%)</b>	
<b>Tensile Strength</b> Resistenza alla trazione EN ISO 13934-1	<b>Warp / Ordito:</b> <b>1158 N   31,2%</b>	<b>Weft / Trama:</b> <b>3024 N   38%</b>
<b>Tear Growth Resistance</b> Resistenza allo strappo EN ISO 13937-3	<b>Warp / Ordito:</b> <b>196,1 N</b>	<b>Weft / Trama:</b> <b>315,6 N</b>
<b>Seam Slippage Resistance</b> Margine resistenza cucitura EN ISO 13936-2	<b>Warp / Ordito:</b> <b>2,5 mm</b>	<b>Weft / Trama:</b> <b>2,8 mm</b>
<b>Abrasion Test</b> Resistenza all'abrasione EN ISO 12947-1,2	<b>35.000</b>	
<b>Pilling</b> Resistenza al pilling EN ISO 12945-2	<b>4-5</b>	
<b>Colour Fastness to Rubbing</b> Solidità del colore allo strofinio EN ISO 105-X12	<b>Dry / Secco: 5</b>	<b>Wet / Umido: 5</b>
<b>Colour Fastness to Artificial Light</b> Solidità del colore alla luce artificiale EN ISO 105-B02   Exposure Level 7	<b>&gt; 7</b>	
<b>Colour Fastness to Sea Water</b> Solidità del colore all'Acqua marina EN ISO 105-E02	<b>5</b>	
<b>Colour Fastness to Chlorine Water</b> Solidità del colore all'acqua clorata EN ISO 105-E03	<b>5</b>	
<b>Colour Fastness to Artificial Weathering</b> Solidità del colore ad agenti atmosferici EN ISO 105-B04	<b>&gt; 5</b>	



OUTDOOR



INDOOR



MARINE

## Applications & Features / Applicazioni e Caratteristiche



**UV and FADE Resistance**  
Resistenza a raggi UV e sbiadimento



**IMO RES  
MSC.307(88)  
Part 8 | Part 9**



**Easy Care (Easy Cleaning Fabric)**  
Facile manutenzione



**Breathable**  
Traspirante



**Anti-Bacterial / Antibatterico**  
**Anti-Mildew / Antimuffa**



**Water Repellent**  
Idrorepellente



**Fire Proof Norms / Norme di resistenza al fuoco**  
**BS 5852 Part I - Cigarette Test - PASS**  
**EN 1021-1 - Cigarette Test - PASS**  
**CA Tech. Bull. 117:2013 / NFPA 260 - Cigarette Test - PASS**



**Respects the Environment**  
Rispetta l'ambiente



**OEKO-TEX®**  
CONFIDENCE IN TEXTILES  
**STANDARD 100**  
9342CIT CITEVE  
Tested for harmful substances.  
www.oeko-tex.com/standard100

## Clean and Care recommendations / Raccomandazioni per pulizia e cura



WASH



BLEACH



DRY



DRYCLEAN



IRON

- Frequent wash may affect the performance of the article.
  - To remove dust use a vacuum cleaner.
  - Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral soap solution using a cloth in smooth circular movements.
  - We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate use, chemical cleaning or additional impregnation.
  - I frequenti lavaggi possono influire sulla prestazione dell'articolo.
  - Per rimuovere la polvere utilizzare un aspirapolvere.
  - Ogni macchia, o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari regolari.
  - Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con prodotti non idonei.
- 
- The analytical results are referred only to the sample tested.
  - Discolouration and colour deviations tolerated by permissible industrial standards which do not constitute reasons for claims.
  - Colour migration may occur.
  - We reserve the right to modify, at any moment and without notice any product specifications.
  - I risultati analitici sono riferiti esclusivamente al campione provato.
  - Alterazione del colore sono tollerate secondo gli standard industriali e non costituiscono motivo di contestazione.
  - Possibilità di migrazione del colore.
  - Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso le specifiche del prodotto.



Via della Madonnina, 10/A  
31044 Montebelluna - Treviso - Italy  
T.: +39 0423 600448 / 601770 • F.: +39 0423 601158  
www.samacitalia.com • info@samacitalia.it

▲ Via della Comunicazione s.n.  
75100 Matera  
T.: +39 0835 268147 • F.: +39 0835 264961

▲ Via S. Agostino, 158  
22066 Mariano Comense (Como)  
T.: +39 031 4135701 • F.: +39 031 4135702